

产品说明书(TDS)

聚氨酯丙烯酸酯 BW 8675

产品介绍

BW 8675 是一支溶剂型改性脂肪族聚氨酯丙烯酸酯；具有对银粉漆不咬底、附着力佳、流平性佳、耐酒精与耐水煮佳等特性；主要应用于 3D 镭雕银粉面漆、一涂 UV 银粉漆。

产品特性

官能度 Functional (理论值)	3.7	硬度 Hardness	-
有效成份 Active Ingredient (%)	-	比重 Proportion (25°C)	1.08
外观 Appearance (25°C)	透明澄清液体	收缩率 Shrinkage (%)	-
粘度 Viscosity (cps at 25°C)	3600-4600	折射率 Refractive Index (n _d at 25°C)	1.49
色泽 Color (APHA)	≤60	断裂伸长率 Elongation At Break (%)	-
酸值 Acid Value (mg KOH/g)	≤2	拉伸强度 Tensile Strength (MPa)	-

- 流平性佳；
- 附着力极佳；
- 耐磨与耐碱性优异；
- 银粉漆不咬底，金属感强；

应用领域

- 应用于手机 3D 镭雕银粉面漆，一涂 UV 银粉漆；

包装规格

- 净重 20KG/铁桶
- 净重 200KG/铁桶

储存条件

- 请于适当密封容器中储存，防潮，避免阳光和热源；
- 在正常室温存储条件下，本品储存稳定性至少 6 个月；
- 低温或长期储存，本品可能会形成假塑层；
- 这种流变性变化通过搅拌或轻微加热（最高 45°C）可以复原。

特别提示：以上数据和建议是以实验数据为基础，但因用户的不同用途，我们无法针对所述信息的完整性和准确性提供任何保证，我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。

